

FH SHINER

Koruyucu ve Parlatici Kaplama Malzemesi

Tanım

Beton ve doğaltaş yüzeyler için geliştirilmiş, doğal görünümlü solvent akrilik reçine esaslı koruyucu ve parlatici kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Doğaltaş, mermer, pres tuğla, traverten gibi yüzeyler üzerine,
- Her türlü saha betonunda, brüt beton yüzeyde,
- Çimento esaslı precast cephe kaplamalarında,
- Yüzey sertleştirici uygulanmış zemin betonlarında,
- FH STAMP uygulanmış yüzeylerde kullanılabilir.

Avantajları

Betonun gözeneklerine ve agrega yapısının içerisine nüfuz ederek uzun süreli koruma, tozumsuzluk, yüzey direnci ve estetik görünüm sağlar.

Teknik Bilgiler

Yapı	Solvent içerikli akrilik reçine
Renk	Şeffaf
Yoğunluk	0,92 g/cm ³
Parlama Noktası	+25°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +25°C arası
Servis Sıcaklığı	-20°C ile +80°C arası
Kuruma süresi	2 saat
GTIP No	3208.90.91.00.23

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Yüzey üzerinde herhangi bir atığın, toz, kir ve pasın olmaması gereklidir, basınçlı su ile yüzey temizlenmelidir. Yüzey kuru olmalıdır.

FH SHINER

Koruyucu ve Parlatici Kaplama Malzemesi

Uygulama

FH SHINER kullanilama hazirdir. Ürün fırça, rulo veya metal püskürtme tabancası ile nemsiz ve kuru yüzeye 2 ya da 3 kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi hava sıcaklığına bağlı 2-3 saat arasında değişmektedir. Uygulama iyi havalandırılan bir ortamda, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılarak yapılmalıdır.

Sarfiyat

3 kat uygulama için 0,200-0,250 lt/m² dir.

Ambalaj

30 lt bidon

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Kolay alevlenebilir bir malzemedir.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

FH SHINER

Koruyucu ve Parlatici Kaplama Malzemesi

- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +25°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.