

SELFING 600

Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapı (3-10 mm)

Tanım

Çimento esaslı, ürün performansını artırıcı çeşitli kimyasal katkıları ve polimerler ile üretilen, kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları

- İç mekânlarda ve kuru ortamlarda,
- Otel, okul, hastane, mağazalar, alışveriş merkezlerinde,
- Konutlarda, seramik, fayans, granit, mermer vb. gibi malzemelerin çimento esaslı harçlarla zemine yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde kullanılır.

Avantajları

- Yüksek çatlama ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Sadece su ile inceltir, kullanımı kolaydır.
- Kendiliğinden yayılabilir.
- 3 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilir.

Teknik Bilgiler

İçerik	Mineral dolgular, polimer takviyeli, özel çimento bileşimi
Renk	Gri Toz
Karışım Oranı	25 kg SELFING 600 : 4,75-5 lt su
Karışım Yoğunluğu	1,30±0,1 g/cm ³
Basınç Dayanımı	≥40 N/mm ² (28 gün)
Eğilme Dayanımı	≥7 N/mm ² (28 gün)
Yapışma Direnci	≥1 N/mm ²
Yangına Tepki	A1 (EU Sınıfı)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kullanım Süresi	Max 45 dakika
Uygulama Kalınlığı	3-10 mm
Fayans Kaplama Süresi	48 saat
Üzerinde Yürünebilme	5 saat
GTIP No	3816.00.00.00.19

SELFING 600

Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapı (3-10 mm)

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin kürünü almış, sağlam, kuru, temiz ve aderansı azaltan her türlü yağ, pas, toz, zift, boya gibi kirden arındırılmış olmalıdır. Emiciliğe veya pürüzsüzlüğe karşı direnci arttırmak için yüzeyi mutlaka **LATEX** veya **SPR 104** ile astarlanmalıdır.

Uygulama

Karıştırma kabına alınan 4,75 - 5 litre su üzerine 25 kg'lık **SELFING 600** yavaş yavaş, düşük devirli bir karıştırıcı altında boşaltılarak toprak kalmayınca kadar 3-5 dakika arasında karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 3 dakika dinlendirildikten sonra 1 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir. Hazırlanan karışım tarak mala yardımıyla istenilen kalınlıkta uygulanır. Priz süresince harca su eklemeyiniz. Uygulama esnasında, ürünün içinde hava kabarcığı kalmaması için kirpi rulo kullanılması gereklidir. Uygulama 20 dakika içerisinde bitirilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve malzeme sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

Sarfiyat

1,7 kg/m² (1 mm kalınlık için). Tavsiye edilen uygulama kalınlığı 3-10 mm dir.

Ambalaj

25 kg Kraft torba

Raf Ömrü

9 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

SELFING 600

Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapı (3-10 mm)

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Karıştırma miktarından fazla eklenecek olan su, yüzeyde hava kabarcıklarına, faz ayırımına ve mukavemet düşüşüne neden olur. Karıştırma talimatına uygun oranda su kullanınız.
- Uygulama sonrası hızlı kuruma engellenmelidir.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.