

APP KATKILI, POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER

-5°C Serisi

C 2000

APP (Ataktik Polipropilen) Katkılı, Polimer Bitümlü Su Yalıtım Örtüsü

Alt ve üst yüzey kaplaması PE filmidir.

Cam tülü taşıyıcıdır.

Test Adı	Standard	Birim	Tolerans	Değer
Görsel Kusurlar	TS EN 1850-1	-	-	yok
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	±0,2	2
Taşıyıcı	-	g/m ²	-	55
Uzunluk	TS EN 1848-1	m	min (-0,03)	15
Genişlik	TS EN 1848-1	cm	min (-2)	100
Doğrusallıktan sapma	TS EN 1848-1			geçer
Su Geçirimsizlik	TS EN 1928 Mt.A/Mt.B*	10kPa/60kPa*		geçer
Boyutsal Kararlılık	TS EN 1107-1	%	max	≤0,6
Soğukta Bükülgenlik	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-5
Akmaya Dayanım	TS EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	110
Çekme Özellikleri (Boy/En)	TS EN 12311-1	N/50 mm	min	300/200
Kopma Uzaması (Boy/En)	TS EN 12311-1	%	min	2/2
Darbe Dayanımı	TS EN 12691 Mtd.A	mm	min	1500
Statik Yüklere Karşı Dayanım	TS EN 12730 Mtd.A/Mtd.B*	kg	min	5*
Ek Yeri Kaymaya Karşı Dayanım	TS EN 12317-1	N/50 mm	±20%	250
Ek Yeri Ayrılmaya Karşı Dayanım	TS EN 12316-1	N/50 mm	±30%	NPD
Yırtılmaya Karşı Direnç (çivi ile)	TS EN 12310-1	N/50 mm	±20%	NPD
Yangına Tepki	TS EN 11925-2	sınıf		E
Dıştan Yangın Etkisine Karşı Davranış	ENV 1187-2	sınıf		NPD
Sıcaklık Çevrimi Altında Şekilsel Kararlılık	TS EN 1108			NPD
Su Buharı Özellikleri	TS EN 1931		min	20000
Germeden Sonra Su Geçirimsizlik	TS EN 13897			NPD
Bitki Kökü Dayanımı	EN 13948			NPD
Yapay Yaşlandırma+Soğuk Bükülgenlik	TS EN 1296 / TS EN 1109	°C	0+10	NPD
Yapay Yaşlandırma+Akmaya Dayanım	TS EN 1296 / TS EN 1110	°C	0+10	NPD
Yapay Yaşlandırma+Su Geçirimsizlik	TS EN 1296 / TS EN 1928	2 kPa/60kPa*		geçer
Granüllerin Yapışması	TS EN 12039	%	max	NPD
Kimyasallara Karşı Direnç	TS EN 1847			NPD
Tehlikeli Maddeler	-	var/yok		yok