

PUB 401

Poliüretan-Bitüm Esaslı, Çift Komponentli, Derz Dolgu Macunu

Tanım

Poliüretan - bitüm esaslı, çift komponentli, soğuk uygulamalı, kendiliğinden yayılan dilatasyon ve derz dolgu macunudur.

Kullanım Alanları

Hareketli yatay dilatasyon ve derzlerde, su geçirimsizlik ve dolgu amaçlı kullanılır.

Avantajları

- Yüksek elastikiyete sahiptir, -20°C ile +120°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
- Soğuk uygulamalıdır, kolay ve hızlı uygulanır.
- Aşınmalara ve yaşlanmaya dirençlidir.
- Yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahiptir.
- Kendi kendine yayılabilir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.

Teknik Bilgiler

İçerik	Poliüretan – Bitüm Esaslı
Renk	Siyah
Karışım Yoğunluğu	1,30 g/cm ³
Katı Madde Oranı	% 98
Elastikiyet	Min. % 450
Parlama Noktası	>40 (ASTM D93)
Shore A Sertliği	35±5
Sürekli Kullanım Sıcaklığı	+40°C ile +86°C arası
Şok Sıcaklık Dayanımı	+120°C
Karışımın Kap Ömrü	20-30 dakika
Kuruma süresi	
<i>Dokunma kuruması</i>	6 saat
<i>Tam kuruma</i>	24 saat
GTIP No	3214.10.10.00.12

PUB 401

Poliüretan-Bitüm Esaslı, Çift Komponentli, Derz Dolgu Macunu

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey üzerindeki toz, kir, yağ ve pastan arındırılmalı, derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. Yüzey kuru olmalıdır nemli yüzeylerde **PUB 401** köpürme yapar.

Uygulama

A ve B bileşenlerinin tamamı homojen bir görünüm alana kadar, düşük devirli matkap ile karıştırılır. Karışım yaklaşık 30 dakika içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde geriye dönüşü olmayan jelleşme başlayacaktır. Sadece yatay derzlerde uygulamaya uygundur. Uygulama yapılan alan en az 6 - 8 saat boyunca sudan korunmalıdır.

Sarfiyat

1,30 kg/lt

Ambalaj

A bileşen + B bileşen = 5 kg set

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar selülozik tiner ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

PUB 401

Poliüretan-Bitüm Esaslı, Çift Komponentli, Derz Dolgu Macunu

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler kullanılmaz.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.